



TRADITION SINCE 1926

Name:	Pflegeöl PLUS	
Farben:	natur oder weiß	
Produktbeschreibung:	<p>Faxe Pflegeöl PLUS wird zur Erstpflege und Renovierung von Holzoberflächen eingesetzt, die mit natürlich härtendem Öl behandelt sind. Es macht vorhandene Ötoberflächen besonders strapazierfähig, angegriffene Ötoberflächen bekommen wieder Tiefe und Leuchtkraft. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Kanten- und Fugenschutz. Pflegeöl PLUS wird von Fertigparkettherstellern als Erstbehandlung empfohlen. Mit Pflegeöl PLUS lassen sich ölige, wachsartige und klebrige Anhaftungen effektiv und schonend anlösen und entfernen. Es kann auf kleinen Flächen manuell oder bei großen Flächen maschinell verarbeitet werden.</p>	
Werkzeug:	Polierpad, Ölsaugtücher oder Filz pads	
Vorbereitung:	Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger entfernt vorhandene Pflegemittelreste und sorgt für eine gleichmäßige Haftung und Benetzung. Verarbeitungstemperatur min.18°C.	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• Den Inhalt im Gebinde schütteln oder in eine Farbwanne geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen• Etwas Pflegeöl PLUS auf das Holz auftragen und mit einem beigen oder weißen Pad intensiv in das Holz einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist und kein weiteres Öl mehr aufnimmt.• Mit Ölsaugtüchern oder Filz pads die Oberfläche restlos trocken abreiben. Es darf kein Ölfilm auf der Oberfläche zurückbleiben.	
Nachbehandlung:	Mit der Maschine polierte Böden sind nach wenigen Stunden belastbar, von Hand in der Regel am nächsten Tag. Laufbereiche können am 1.Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.	
Technische Daten:		
Verbrauch:	10-25 ml/m ² je nach Untergrund und Verschleiß ≈ 1 l für 40-100 m ²	
Reinigung:	Werkzeuge mit Faxe Ölverdünner reinigen	
Trocknung:	belastbar nach 4-8 Stunden bei 20°C	
Volldeklaration:	Isoparaffin, veredelte pflanzliche Öle, Holzöl, Trocknungsstoffe, ggf. Pigmente	
VOC (2010):	Grenzwert: 500 g/l. Enthält max. 273 g/l VOC	
Besondere Prüfungen:	DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug – Migration: keine Auffälligkeiten DIN 53160-1 speichelechtheit: Bestnote DIN 53160-2 schweißechtheit: Bestnote	
GIS-CODE	Ö60	
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Selbstentzündungsgefahr: Ölgetränkte Tücher, Schleifstaub o.ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in dicht schließenden Behältern aufbewahren und entsorgen.• Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen• Berührung mit der Haut vermeiden• Nicht in die Kanalisation gelangen lassen	
Stand Überarbeitung:	12.09.2014	
Hersteller:	Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten Faxe A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK	